

Hydrocontrol

Professional

Ισοθερμικό πλαστικό χρώμα με αντιμικροβιακή δράση για εσωτερική χρήση

Ultra ματ φινίρισμα.
Ισοθερμικό πλαστικό χρώμα.
Ιδανικό για χώρους με υγρασία όπως κουζίνες, μπάνια, ντουλάπες, καθώς και επαγγελματικοί φούρνοι, εργοστάσια και αποθήκες τροφίμων.
Περιέχει ειδικά πρόσθετα που καταπολεμούν και εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροβιακών αλλαγών.
Δουλεύεται εύκολα.

Ματ ισοθερμικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς για εσωτερική χρήση. Είναι ιδανικό για χώρους με υγρασία όπως κουζίνες, μπάνια, ντουλάπες, καθώς και για χώρους όπως οι επαγγελματικοί φούρνοι, εργοστάσια και αποθήκες τροφίμων. Εφαρμόζεται γενικά σε χώρους όπου απαιτείται στεγνή ατμόσφαιρα και υγιεινή. Περιέχει ειδικά πρόσθετα για την καταπολέμηση του μύκητα της μούχλας, καθώς επίσης και υαλοσφαιρίδια, εμποδίζοντας την ανάπτυξη διάφορων μικροοργανισμών καθώς και την υγρασία λόγω συσσωρευμένων υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Για την αποτελεσματική λειτουργία του προϊόντος, απαιτούνται 3 στρώσεις Hydrocontrol (πάχος ξηρού υμένα >200μm) σε κανονικά προετοιμασμένες επιφάνειες. Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και προσφέρει ένα ομοιόμορφο ultramat φινίρισμα.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φίλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Μονώνει ικανοποιητικά
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής απόδοσης



06/10

Hydrocontrol

Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Για να αποτρέπεται η συμπύκνωση των υδρατμών δεν πρέπει να εφαρμόζεται άλλο πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα μετά το KRAFT HYDROCONTROL.

- ◆ Σε επιφάνειες που έχουν μολυνθεί από μύκη-τες (μούχλα) και από άλλους οργανισμούς, 1 στρώση MOLD BLOCKER για 24 ώρες τουλάχιστον, καθαρισμός, 1 στρώση STAIN BLOCKER AQUA, 3 στρώσεις HYDROCONTROL.
- ◆ Σε νέες επιφάνειες 1 στρώση DUR AQUA KRAFT HAFT ή DUR AQUA WHITE και 3 στρώσεις HYDROCONTROL.
- ◆ Σε βαμμένες επιφάνειες 1 στρώση STAIN BLOCKER AQUA, 3 στρώσεις HYDROCONTROL.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πατρόγκα.
- ◆ Αραίωση: 0-5% με νερό
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 4-6 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 80%.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται στη συσκευασία των 3L και 9L.
- ◆ Χρωματίζεται με το σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR και με τα BASICS.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793777

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Εσωτερικής Χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (Στιλπνότητα < 25@60°) (Α/α) (Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 75 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 29 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1 (± 0,05) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	50 (± 1)
Ιξώδες (KU)	75-85 {ASTM D-562}
pH	8,7-9,5
Απόδοση (m ² /L)	8-10*
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον
Πάχος Ξηρού Υμένια (μm)	>70μm (ανά στρώση)
Στιλπνότητα (85°)	<1 {ISO 2813}

* ανάλογα με την απορροφητικότητα και το υπόβαθρο της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής