

# Hard & Gloss

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας  
για μέταλλα



ΑΡΑΙΩΣΗ  
0 - 5%



ΑΠΟΔΟΣΗ  
14-16m<sup>2</sup>/L



ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
πινέλο, ρολό,  
πιστόλι αέρος



ΣΤΕΓΝΩΜΑ  
2-3 ώρες



Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και στιλπνότητα και είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε μεταλλικής επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως κάγκελα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία στιλπνή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια.

- » Υψηλή σκληρότητα
- » Αντοχή στο χρόνο
- » Άψογο φινίρισμα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Τύπος Φορέα</b>	Αλκυδικές ρητίνες
<b>Ειδικό Βάρος*</b> {ISO 2811 @ 25°C}	0,93-1,25Kg/L
<b>Στερεά κ.β.*</b> {ISO 3251-03}	60% (±5)
<b>Ιξώδες*</b> {ASTM D 562-05 @ 25°C}	75KU (±15) Ματ Μαύρο: 95KU (±15)
<b>Ιξώδες βαφής</b> {ASTM D 562-05 @ 25°C}	60KU (±15)
<b>Στιλπνότητα @ 20°</b> {ISO 2813-99}	>80,0 units
<b>Στιλπνότητα @ 60°</b> {ISO 2813-99}	>90,0 units <3,0 units (Ματ Μαύρο)
<b>Στιλπνότητα @ 85°</b> {ISO 2813-99}	<9,0 units (Ματ Μαύρο)
<b>Δείκτης Λευκότητας**</b> {ASTM E 313-98}	86,0 (±1)
<b>Δείκτης Κιτρινίσματος**</b> {ASTM E 313-98}	1,0 (±0,5)
<b>Χρόνος Στεγνώματος (Recorder)</b> {ASTM D-5895}	1-3h
<b>König Pendulum (Σκληρότητα)*</b> {ISO 1522}	40-60sec 7days @ 100µm WFT
<b>Gross Cut (Πρόσφυση)</b> {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση σε μεταλλική επιφάνεια R-36)
<b>Απόδοση ανά στρώση***</b>	14-16m <sup>2</sup> /L
<b>Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)</b>	80µm (±10)

\* Ανάλογα την απόχρωση.

\*\* Μόνο για το λευκό.

\*\*\* Ανάλογα τη απόχρωση, τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.



Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Α/Θ, (Δ).

- Οριακή τιμή: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

# Hard & Gloss

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας  
για μέταλλα



## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

- » **Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες:** Πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις KRAFT RUST BLOCNER ή KRAFT MINIO.
- » **Σε ήδη βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα παλαιάς βαφής και εφαρμόστε απευθείας 2 στρώσεις τελικού χρώματος.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Αποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση επικείμενης βροχής τις επόμενες 5 ημέρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε έως 5% κ.ο. με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή με KRAFT NITRO 1100 για εφαρμογή με πιστόλι και ανακατέψτε καλά.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HARD & GLOSS για τέλειο αποτέλεσμα.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 16 ώρες.
- » **Επιφανειακό στέγνωμα:** 2-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Για μείωση του χρόνου στεγνώματος και αύξηση της σκληρότητας αντί για διαλυτικό προσθέστε έως 8% κ.ο. σκληρυντή KRAFT HARD METAL EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί εντός 8 ωρών.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Χρήση της βαμμένης επιφάνειας συνίσταται μετά το πέρας 48h και το πλήρες στέγνωμα του υλικού.
- » Οι επιφάνειες είναι πλεονόμενες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε λευκό και σε 38 έτοιμες αποχρώσεις σε συσκευασίες των 0,180L, 0,375L, 0,750L και 2,5L.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

**210 7793777**

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

## DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)