

Minio KRAFT

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
μεταλλικών επιφανειών



Υψηλής απόδοσης, αντιδιαβρωτικό, αλκυδικό υπόστρωμα διαλύτου, επαγγελματικής χρήσης. Η σύσταση του βασιζόμενη σε χρωστικές οξειδίου του μολύβδου εξασφαλίζει εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες σε επιφάνειες σιδήρου και χάλυβα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μεταλλικές επιφάνειες, όπως κιγκλιδώματα, μηχανήματα κλπ., παρέχοντας ισχυρή πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού χρώματος. Είναι κατάλληλη και για ξύλινες επιφάνειες, ειδικά αυτές που εκτίθενται στην ύπαιθρο καθώς και σε ξύλινα σκάφη για προστασία από την σήψη.

- » Εξαιρετικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- » Γρήγορο στέγνωμα
- » Μακροχρόνια προστασία

ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m²/L



ΕΡΓΑΛΕΙΑ
πινέλο, ρολό
ή πιστόλι αέρος.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-3 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές ρητίνες
Ειδικό Βάρος {ISO 2811} @ 25°C	1.46 kg/L (±0,02)
Στερεά κ.β {ISO 3251-03}	65% (±5%)
Ιξώδες {ASTM D 562-05} @ 25°C	90KU (±15KU)
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05} @ 25°C	70KU (±15KU)
Χρόνος Στεγνώματος (Recorder) {ASTM D-5895}	1-3 h
Cross-Cut (Πρόσφυση) {ISO 2409}	Class: 0 (<5% αποκόλληση από σιδηρούχο μεταλλικό υπόστρωμα)
Απόδοση ανά στρώση	8-10m ² /L*
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (1-2 στρώσεις)	40-80 μm

* Ανάλογα τη μέθοδο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας



Αστάρια A/θ (Δ).

- Όριο Π.Ο.Ε.: 500g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499 g/L.

Minio

Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα
μεταλλικών επιφανειών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσφυση, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λοιπά υπολείμματα, σαθρές παλιές βαφές κλπ. Σε περίπτωση παλαιών σκουριών, τρίψτε την επιφάνεια με υγρή μέθοδο και με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Απολιπάνετε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

- » Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: πριν εφαρμόσετε την τελική επίστρωση, εφαρμόστε 1-2 στρώσεις του KRAFT MINIO και αποχαρτάρετε ελαφρώς με υγρό τρίψιμο μετά από τουλάχιστον 16 ώρες.
- » Σε βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες: Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα σαθρών χρωμάτων και εφαρμόστε 1 - 2 στρώσεις KRAFT MINIO. Μετά από 16 h αποχαρτάρετε ελαφρώς την επιφάνεια και εφαρμόστε το κατάλληλο τελικό χρώμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- » Αν είναι απαραίτητο, πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε την βαφή προσθέτοντας 5 - 10% κατ'όγκο KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, για εφαρμογή με πινέλο ή με πιστόλι αέρος και ανακατέψτε καλά.
- » Φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα και σκόνες.
- » Κατάλληλα εργαλεία βαφής είναι: Πινέλο, ρολό ή πιστόλι αέρος.
- » Εφαρμόστε 1-2 στρώση KRAFT MINIO για ιδανικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του τελικού χρώματος της KRAFT.
- » Να εφαρμόζεται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- » Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 16 ώρες.
- » Επιφανειακό στέγνωμα σε 1-3 ώρες στους 25°C και σχετική υγρασία 50%.
- » Ο χρόνος στεγνώματος επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν και μετά τη χρήση σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- » Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία μετά τη χρήση τους, με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ και έπειτα με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε πορτοκαλί, σε συσκευασίες των 0.375L, 0.75L και 2.5L.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση
800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
Email: paints.orders@druckfarben.gr